

Водно-дисперсионный грунт

БЕТОН КОНТАКТ КВАРЦ

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ СОСТАВ, УПРОЧНЯЮЩИЙ, ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ШТУКАТУРОК, КЛЕЯ, КРАСОК И КЕРАМИЧЕСКИХ ЖИДКИХ УТЕПЛИТЕЛЕЙ.

Технический лист

Грунт Бетон Контакт Кварц – предназначен для грунтования прежде всего бетонных поверхностей перед нанесением штукатурок (цементных, гипсовых, латексных), плиточных клеев, жидких керамических теплоизоляций серий Термолюкс Про и Гидротермо Про, резиновых красок ЭЛАСТИК Аква и ЭЛАСТИК Аква Прочность, красок Интерьерная и Фасадная. Для внутренних и внешних работ.

Грунт Бетон Контакт Кварц в отличие от грунтовок серии БетонКонтакт других производителей содержит не обычный песок, а особо прочную кварцевую муку и микромрамор, что улучшает твердость покрытия и увеличивает адгезию (сцепление с другими материалами). Связующее грунта - экологичный акриловый латекс с функциональными добавками.

Цвет пленки:	прозрачная, с легким оттенком розового
Сухой остаток	28%
Плотность	1,6 ± 0,1 кг/литр
Адгезия к бетону	не менее 2 МПа
Время высыхания	около 3 часов в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха

ПРОВЕДЕНИЕ ПОКРАСОЧНЫХ РАБОТ:

1. Нормальные погодные условия: отсутствие дождя, тумана.
2. Влажность воздуха: не более 80%.
3. Температура окружающего воздуха: от +5 до +30 °С.

НАНЕСЕНИЕ:

1. Наносят грунтовку короткошерстным валиком, кистью или щеткой.
2. Расход при однослойном нанесении- 0,2 кг/м² в зависимости от пористости основания.
3. Поверхность перед нанесением должна быть чистой (механически обеспыленной), сухой (влажность не более 5%), очищенной от цементного молочка и отслаивающихся непрочных участков.
4. Перед применением грунтовки ее необходимо тщательно перемешать дрелью с насадкой-миксером.



УПАКОВКА:

Грунт Бетон Контакт Кварц поставляется в пластиковых ведрах объемом 10 л., 20 л.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.
2. Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
3. Не допускать попадания герметика в глаза и на кожу.
4. При попадании в глаза необходимо срочно их промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев с даты изготовления в заводской невскрытой упаковке при температуре хранения от +5 до +35 °С, вдали от прямых солнечных лучей.

Внимание! В зимний период при температуре окружающего воздуха ниже 0 °С изготавливается и отгружается зимний вариант продукции с возможностью транспортировки и нанесения от -10 °С до +30 °С. Перед нанесением продукцию необходимо выдерживать при комнатной температуре около суток!